

LANKO



Bituminous Emulsion

กันซึม บิทูเมน

รายละเอียด

แลงโก้ 201 K10 กันซึม บิทูเมน เป็นผลิตภัณฑ์ ทากันรั่วซึมประเภทบิทูเมนสังเคราะห์ ผสมโพลีเมอร์ ที่ให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทนแดดทนฝน ไม่หลุดล่อนง่าย เหมาะสำหรับซ่อมรอยแตก ร้าว รอยรั่ว รอยหัวตะปู และสามารถใช้เป็น น้ำยารองพื้น ก่อนปูแผ่นยางกันซึม

เหมาะสำหรับ

- งานกันซึม
- ห้องน้ำ
- สระว่ายน้ำ
- ห้องอาหาร
- โรงแรม
- ท่อระบายน้ำ
- ระเบียง
- ผนังกันน้ำ
- กระจ่างต้นไม้

งานอื่นๆ

- ใช้สำหรับซ่อมรอยต่อ หรือรอยแตก ร้าว
- ใช้เป็นน้ำยารองพื้นก่อนปูแผ่นยางกันซึม

คุณลักษณะพิเศษ

- ป้องกันผิวคอนกรีต คงสภาพความยืดหยุ่นในกรณี อุณหภูมิต่ำ
- เป็นสูตรน้ำไม่มีพิษ
- ใช้ได้ดีทั้งผิวที่ชื้นและแห้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ	ครีมข้น
สี	ดำ
Solid Content	~ 70%
จุดวาบไฟ	> 100°C
ค่าถ่วงจำเพาะ	ประมาณ 1.1 กรัม/มล.
ค่าความอ่อนตัว (รัศมี 15 มม.)	ผ่าน
ขนาดร่องที่ปิดทับ	ไม่เกิน 2.5 มม.
ความยืดหยุ่น (ASTM D412)	> 300%
การยึดเกาะคอนกรีต	> 2.4N/mm ²
ความต้านทานแรงดันน้ำ (7 bars 24 hrs.) (DIN 1048)	ผ่าน
การดูดซึมน้ำ (ASTM D570-81)	< 1%



LANKO

Bituminous Emulsion

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะใช้งานให้ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน น้ำมัน สี หรือเศษซีเมนต์
- เปิดฝา และกวน แล่งโก้ 201 K10 ก้นซีม บิทูเมน ให้เข้ากันก่อนการใช้งาน
- ใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเกรียง ทาแล่งโก้ 201 K10 ก้นซีม บิทูเมน บริเวณรอยรั่ว รอบที่ 1
- เมื่อผิวชั้นที่ 1 แห้งหมาด ให้ทาที่รอบที่ 2 โดยทาในทิศทางขวางกับชั้นแรก

ทดสอบการขังน้ำ

ก่อนทดสอบการขังน้ำ ควรรออย่างน้อย 48 ชม.

การป้องกันหลังการทา

หลังจากทา แล่งโก้ 201 K10 ก้นซีม บิทูเมน ควรป้องกันพื้นผิวที่อาจจะเกิดการกระแทกจากเครื่องมือ หรือเครื่องจักร โดยการใช้ไม้อัด การกลบดิน หรือถมทราย

อัตราการใช้

- 1 กก./ตร.ม. ใช้ป้องกันความชื้น
- 2 กก./ตร.ม. ใช้ป้องกันความชื้น เมื่ออยู่ภายใต้แรงดันน้ำ

ขนาดบรรจุ

20 กก. ต่อถัง

การเก็บรักษา

- เก็บรักษา แล่งโก้ 201 K10 ก้นซีม บิทูเมน ไว้ในที่ร่ม ปราศจากแดด
- อายุการใช้งาน 12 เดือน



Disclaimer: The use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect useage. Specifications are subjected to changes without prior notice.

บริษัท จีวาย เอเซีย จำกัด

684/16 ถนนพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-717-1770 มือถือ 089-222-8893

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

